

## DESCRIPCIÓN

PRIMER PENEBAR™ mejora la unión entre la superficie de hormigón y los selladores preformados como PENEBAR™ SW, ayudando en el proceso de instalación. Es de fácil aplicación en el sitio de trabajo.

## RECOMENDADO PARA

PRIMER PENEBAR™ se debe aplicar al sustrato mediante cepillo antes de la instalación del sellador de juntas preformado PENEBAR™ SW.

## INSTRUCCIONES DE USO

Cepillar con cuidado todo el polvo y los desechos y aplicar con cepillo una mano de PRIMER PENEBAR™ a la zona donde se va a colocar el sellador de juntas preformado PENEBAR™ SW.

## PROPIEDADES FÍSICAS

**Color:** Naranja brillante

**% Sólidos:** 20% mínimo

**Tipo de solvente:** Agua

**Punto de inflamabilidad:** 200°F (93°C) mínimo

**Tiempo de secado @ 77°F (25°C):** 10 minutos

**Tiempo de secado @ 40°F (4°C):** 60 minutos

**Limpieza:** Con jabón y agua

**Cobertura por galón:** Aproximadamente 400 pies cuadrados (37 m<sup>2</sup>) en hormigón húmedo. La cobertura disminuye en hormigón seco.

**Los sustratos apropiados:** hormigón, plástico, metal.

**Min. Temperatura de almacenamiento:** 40 ° F (4 ° C). No debe permitirse que el producto se congele.

**Min. Temperatura de aplicación:** 20 ° F (-7 ° C)

**Cuando la superficie se seca:** Es pegajosa

## ENVASADO

PRIMER PENEBAR™ está disponible en cubetas de 1 galón (3,8 litros).

## ALMACENAMIENTO/VIDA ÚTIL

Cuando se almacena en un área cerrada en seco a una temperatura mínima de 45 ° F (7 ° C) en cubetas en buen estado y sin abrir, la vida útil es ilimitada.

## INFORMACIÓN DE MANEJO SEGURO

Mantener fuera del alcance de los niños.

## GARANTÍA

PENETRON INTERNATIONAL, LTD. garantiza que los productos fabricados por la misma deberán estar libres de defectos de material y se ajustarán a las normas de formulación y contienen todos los componentes en la proporción adecuada. Si alguno de los productos estuviera defectuoso la responsabilidad de PENETRON INTERNACIONAL, LTD. se limitará a la sustitución del material siempre y cuando sea demostrado que está defectuoso y en ningún caso seremos responsables por daños incidentales o consiguientes. PENETRON INTERNACIONAL LTD. NO GARANTIZA LA COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS. El usuario determinará la idoneidad del producto para su uso específico y asume todos los riesgos y la responsabilidad en relación a ellos.

Penetron Chile SpA  
Kennedy 5600  
Oficina 1006, Vitacura  
Santiago-Chile  
[domingo@penetronchile.cl](mailto:domingo@penetronchile.cl)  
[antonia@penetrionspa.cl](mailto:antonia@penetrionspa.cl)